

EBERHARD FABER

Efaplast microwave - modelirna masa, ki se utrjuje v mikrovalovni pečici

Preprosto in hitro – v samo 10 minutah jo lahko utrdite v mikrovalovni pečici (pri moči približno 600 W).

Za uporabo že pripravljena modelirna masa Efaplast microwave je mehka in voljna, zato je izjemno prijetna za oblikovanje. Je tudi lahka, zato je še posebej primerna za mobile, reliefe, maske in različne preproste figure, lahko jo tudi izrezujete ali vtiskate v manjše kalupe. Po utrjevanju v mikrovalovni pečici (ki traja samo 10 minut) jo lahko poljubno barvate ali lakirate.

Efaplast microwave – hitra modelirna masa. Njena glavna prednost pred drugimi modelirnimi masami je v dejstvu, da lahko v manj kot dveh šolskih urah izdelek oblikujete, utrdite in tudi pobarvate.

Navodila za uporabo:

Oblikovanje:

Modelirna masa Efaplast microwave je že pripravljena za uporabo.

Osnovno obliko izdelka boste najlažje izoblikovali kar z rokami. Za dodelavo detajlov uporabite modelirke. Priporočamo Vam, da tako prste, kot tudi modelirke pred pričetkom dela dobro navlažite. Pred dodajanjem ali spajanjem posameznih delov izdelka spojno mesto rahlo navlažite z vodo.

Če morate med oblikovanjem izdelka prekiniti z delom, prekrijte polizdelek z vlažno krpo ali kosom polivinila; le tako boste lahko kasneje nadaljevali z oblikovanjem brez nepotrebnih težav.

Če pri delu ne porabite vse modelirne mase, preostanek lahko shranite za najmanj mesec dni v neprodušno zaprti posodi.

Rahlo posušeno modelirno maso lahko ponovno uporabite, če jo dobro pregnetete z mokrimi rokami. Po potrebi roke med gnetenjem večkrat pomočite v vodo.

Utrjevanje:

Nastavitev mikrovalovne pečice: moč približno 600 W

ali nastavitvev "srednje močno" (medium high). Moč mikrovalovne pečice je lahko, glede na model, tudi drugačna. Če priporočene moči 600 W ne morete doseči ali pa jo rahlo presežete, bo izdelek vseeno dobro utrjen.

Čas utrjevanja: za vsakih 100 g modelirne mase približno 10 minut. Čas utrjevanja v nobenem primeru ne sme biti daljši od 20 minut. Če je vaš izdelek večji, po potrebi večkrat ponovite postopek utrjevanja.

Pomembno: Da zagotovite enakomerno utrjevanje izdelka, poleg izdelka v mikrovalovno pečico postavite plastično posodo, do polovice napolnjeno z vodo. Posoda naj bo primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

Opozorilo: Med postopkom utrjevanja se bo voda močno segrela. Pazite, da se pri odstranjevanju vode iz mikrovalovne pečice, ne opečete.

Dokončno utrjen izdelek ali dele izdelka lahko brez kakršnihkoli omejitev ponovno utrdite kar pomeni, da lahko tudi že utrjen izdelek ali dele izdelka poljubno dopolnite s svežo modelirno maso. Zaradi boljšega stika, med že utrjeno in svežo modelirno maso, svetujemo, da mesta na katera želite dodati svežo modelirno maso, najprej navlažite z vodo. Tako dopolnjen izdelek utrdite v mikrovalovni pečici po običajnem postopku.

Če izdelek utrjujete večkrat zapored med vsako ponovitvijo postopka utrjevanja pustite pečico, da se hladi vsaj 5 minut. Pomembno je tudi, da po vsakem postopku utrjevanja zamenjate vročo vodo v posodi s hladno. Pazite, da se pri tem ne opečete!

Po končanem utrjevanje se na vrtljivem krožniku mikrovalovne pečice ali na izdelku, ki ste ga utrdili, lahko pojavi bela prevleka (to je povsem običajna kuhinjska sol). To prevleko lahko enostavno odstranite z vlažno krpo. Rahla bela prevleka na izdelkih iz modelirne mase v barvi žgane gline ustvari pristen videz naravne gline, ki ga po želji lahko enostavno odstranite z vlažno krpo.

Dokončna obdelava izdelka:

Z delom (barvanje, lakiranje, brušenje...) nadaljujte šele, ko se izdelek ohladi. Dokončan izdelek lahko pobarvate z vodenimi, tempera ali akrilnimi barvami, flomastri, ... in polakirate.

Čiščenje:

Orodje, roke in obleko lahko očistite brez težav. Orodje in roke lahko umijete z vodo. Morebitne ostanke modelirne mase na obleki (tkanini) pustite, da se

posušijo, nato jih zdrgnite s pomočjo krtače za obleko (tako lahko, po potrebi, očistite tudi orodje in roke).

Varnostna opozorila:

Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let. Obstaja nevarnost zadušitve v primeru, da otrok pogoltne kos modelirne mase.

Proces utrjevanja ni del igre, zato naj ga izvaja odrasla oseba.

Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo modelirne mase.

Pri utrjevanju izdelkov v mikrovalovni pečici upoštevajte tudi navodila za uporabo mikrovalovne pečice.

Nasveti in ideje:

Priporočamo Vam, da si pred pričetkom dela pripravite posodo z vodo, v kateri boste lahko, ovlažili prste in modelirke.

Če postane modelirna masa preveč mehka (mokra, lepljiva) počakajte nekaj časa, da se osuši.

Najprimernejša podlaga za delo je kos folije ali polivinila. Le tako boste izoblikovan izdelek zlahka ločili od podlage, delovna površina pa bo ostala čista.

Z iglo ali modelirko lahko na površino narišete različne vzorce. Za strukturiranje površine imate v gospodinjstvu na voljo veliko različnih predmetov, kot so: gumbi, vijaki, pokrovčki, razni ostri predmeti, risalni žeblički, ipd.

Robove izdelka lahko z vlažnimi prsti sploščite ali zaobljite.

Če oblikujete broško ali obesek, ne pozabite na luknjice za pritrditev.

Če modelirno maso Efast microwave vtisnete v katerega od visokokakovostnih kalupov Ceramofix jo lahko utrdite kar v kalupu. Da ne poškodujete (pregrejete) kalupa, izdelek v kalupu utrjujte 3 minute, nato ga vzemite iz kalupa, in samega po običajnem postopku utrjujte še nadaljnjih 10 minut.

Želimo Vam veliko veselja in uspeha pri delu!

EBERHARD FABER GmbH, Neumarkt, Nemčija

Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo:

ANTUS, d.o.o. JESENICE

T: 04 586 51 30, E: info@antus.si, W: antus.si